

SUPERIOR TRIKOT-FLEX fólie

Nažehlovací flexová fólie pro polyesterový materiál. Tloušťka pouhých 100μ materiálu!

SUPERIOR TRIKOT-FLEX je bloková fólie speciálně vyvinutá pro dresy, softshellové bundy a další 100% polyesterové textilie, které mají tendenci opětovně barvit a odbarvit běžné flexové fólie.

Tvrdá fólie TRIKOT-FLEX flex pro polyesterové materiály mají velmi nízkou lisovací teplotu pouze 130 ° C, díky kvalitnějšímu lepidlu. Vzhledem k tomu, že mnoho polyesterových textilií jsou velmi citlivé na teplo, je fólie SUPERIOR TRIKOT-FLEX flex nejen velmi vhodná pro polyester, ale i pro jiné citlivé textilie a funkční tkaniny. FLEX fólie SUPERIOR TRIKOT-FLEX má také blokovací bariéru!

SUPERIOR TRIKOT-FLEX fólie

Je tenčí a měkčí než tradiční blokovací nebo sub-stop flex fólie pro dresové nápisy. S TRIKOT-FLEX je jednodušší pracovat než se srovnatelnými výrobky.

TRIKOT-FLEX fólie je jemnější po nažehlení na textilii a i menší písmo je velmi precizně vykresleno (není vhodná pro písma pod 2 cm).

Resublimace

Speciální bariéra u TRIKOT-FLEX fólií zabraňuje odbarvení.

Dresy a softshellové bundy vyrobené z polyesteru mají tendenci opětovně resublimovat, což znamená, že pigmenty v tkanině obvykle nejsou správně ukotveny a pak se přenesou do flex fólií a změní tak barvu fólie.

Doporučujeme, aby se polyesterové dresy a softshellové bundy neoznačovaly standardní fólií a používali se pouze blokovací nebo sublimační flex fólie, které jsou k tomu určeny.

Veďte prosím na vědomí, že blokovací vrstva všech flex fólií může být poškozena nebo zničena, pokud je teplota lisu příliš vysoká nebo jej několikrát stisknete.

U polyesterových tkanin s velmi vysokým obsahem pigmentu může dojít k předběžné resublimaci fólie.

Při použití sušičky dochází k uvolnění fólie.

Materiál TRIKOT-FLEX je ekologicky neškodný!

Materiál byl testován na škodlivé látky společností TÜV Rheinland podle rozšířených právních požadavků na textilní a kožené výrobky v Německu a EU 11/2010, jakož i podle příslušných parametrů podle nařízení REACH.

Upozornění: Intenzivní zelená barva STF010 může být mírně zakalená kvůli vysoké hustotě pigmentu. Předtiskněte textil při plné lisovací teplotě po dobu 1 sekundy.

Teplota



130 ° C

Čas



15 sekund.

Tlak



střední
3,5 baru

Separace



teplá
nebo studená

Praní



60 ° C

Čistírna



žádný