

ImagePerfect™ 5700HT High Performance Film High Performance Film je série vysoce kvalitních lesklých fólií s permanentním solventním HighTack lepidlem, které bylo speciálně vyvinuto pro interiérové a exteriérové dlouhodobé aplikace na širší škálu použití. Tato série má 23 lesklých a 2 matné barvy (černá a bílá).

IP 5700HT

ImagePerfect™ 5700HT High Performance Film jsou vhodné pro širokou škálu interiérových a dlouhodobých exteriérových aplikací. Permanentní HighTack, solventní lepidlo umožňuje použití na širší škálu aplikací, např. na jemně texturované povrchy (stěny), stěnové barvy, MDF desky atd. Podkladový papír oboustranně potažený polyethylenem (PE) poskytuje bezkonkurenční řezatelnost a separovatelnost. Pro lepší kontrast je bílá fólie dodávána na bílém podkladovém papíře. Na těžko polepitelné povrchy doporučujeme provést před aplikací test na konkrétním povrchu. Aplikace na strukturované povrchy bude vyžadovat teplo (dokud fi lm nebude měkký). Fólie vyniká vysokým stupněm UV stability a její vysoká kvalita umožňuje snadné zpracování.

Specifikace	
POPIS	High Performance Film
BARVA	25 barev
TLOUŠŤKA	70 μ
HMOTNOST	N/A
LEPIDLO	Permanentní solventní HighTack, akrylátové
PEVNOST V TAHU	27N / 25 mm (Finat TM1/24h)
PODKLADOVÝ PAPÍR	PE potažený silikonový papír, 140g/m ² , bílý vinyl s modrým kontrastním papírem
TEPLOTNÍ ROZSAH	-30°C do +90°C
ŽIVOTNOST (BEZ POTISKU)	8 let (černá a bílá) 6 let (čirá a barevné odstíny) 5 let (metalické odstíny)
NEHOŘLAVOST	B1
SKLADOVATELNOST	2 roky, 20°C / 50% vlhkost
KONEC ŽIVOTNOSTI / LIKVIDACE	V současné době není recyklovatelný. Může být použitý jako palivo získané z odpadu (Refused Derived Fuel - RDF).

© Říjen 2019 Spandex Group. Spandex Group. Technické specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Výstup se může lišit v závislosti na typu tiskových dat / souboru, aplikace, média, podmínkách prostředí, rychlosti tisku a nebo jiných proměnných.

Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech jsou založeny na testech, které pokládáme za spolehlivé. Hodnoty zde uvedené jsou typickými hodnotami a nejsou použitelné jako přesné technické charakteristiky. Jsou poskytovány pouze jako informace bez garance a nikoli jsou součástí záruky produktu. Zákazníci musí před použitím nezávisle posoudit vhodnost materiálu pro dané použití. Veškeré technické údaje mohou být změněny.

Trvanlivost se vztahuje na středoevropské klimatické podmínky. Skutečná trvanlivost závisí na přípravě povrchu, skutečných klimatických podmínkách, umístění produktu a údržbě aplikace. Např. V případech kdy je aplikace otočena na jih; v oblastech s dlouhotrvajícími vysokými teplotami, jako jsou jihoevropské země; v průmyslově znečištěných oblastech nebo ve vyšších nadmořských výškách exteriérová trvanlivost bude snížena. Exteriérová trvanlivost bude rovněž snížena pro horizontální aplikace.)

Tisková média musí být před dalším zpracováním (např. laminace, aplikace) úplně suché. V opačném případě může zbytkový solvent změnit specifické vlastnosti produktu.