



Apply in 5 seconds • Hot peel • Thin and sticky material • Perfect for small details • matt finish
 Andruckzeit 5 Sekunden • Heiß abziehbar • Dünnes Material mit rückklebendem Träger
 • Perfekt zum Plotten von kleinen Motiven • Mattes Finish

Faire une épreuve en 5 secondes • Pélage à chaud • Matériau fin, porteur thermocollant • Parfait pour petit détails • Finition matte



SportsFilm **CAD CUT**™

HOW TO CUT/PLOTTERHANDHABUNG / PARAMÈTRES DE DÉCOUPE



EN FEED MATERIAL into the cutter so that the carrier is on the bottom. Cut design in reverse form. (1)
 WEED AWAY the excess media. (2)

DE LEGEN SIE DAS MATERIAL mit der Trägerseite nach unten in Ihren Plotter. Schneiden Sie Ihr Motiv seitenverkehrt. (1)
 ENTFERNEN SIE das überschüssige Material. (2)

FR INSÉRER VOTRE MÉDIA dans la machine d'impression numérique de manière à ce qu'il soit face à vous. Coupez votre dessin en miroir. (1)
 ECHENILLEZ l'excédent de média. (2)

130°C
10sec

HOT
PEEL

150°C
05sec

MEDIUM

APPLICATION INSTRUCTION/ANDRUCKANLEITUNG/NOTICE D'IMPRESSION

EN PREHEAT garment for 3-5 seconds, prior to application. POSITION & place cover sheet over graphic.
 HEAT APPLY: Temperature 150°C - Time 05 seconds/130°C - Time 10 seconds, medium pressure, Peel hot.

DE PRESSEN Sie Ihr Textil vor dem Andruck 3-5 Sekunden vor. POSITIONIEREN sie Ihren Druck und decken Sie ihn mit einem Abdeckbogen ab.
 ANDRUCKPARAMETER: Temperatur 150°C - 05 Sek./130°C - 10 Sek., mittlerer Druck, Träger heiß abziehen.

FR PRÉ PRESSEZ votre vêtement entre 3 à 5 secondes. APPLIQUEZ l'image sur le textile face en haut et couvrez avec votre feuille papier ou téflon.
 NOTICE D'IMPRESSION: Température 150°C - 05 secondes/130°C - 10 secondes, pression moyenne, pelage à chaud.

CUTTER GUIDELINES/PLOTTER EINSTELLUNG/DIRECTIVES DU PLOTTER DE DÉCOUPE

CUTTER	BLADE	FORCE	OFFSET	SPEED
Roland GS-24	45°	110 gf	.25	25-50cm/s
Mimaki CG-Serie	37°	60-80 gf	.30	10-25cm/s